

# SELTEX ALAPOZÓ / ADATLAP

Műszaki Adatlap Frissítve: 2024. 01. 01.

## LEÍRÁS

Falfelületek előkészítésére alkalmas alapozó és pórustömítő.

- Kiváló hatékonyság.
- Magas kiadósság.
- Alacsony V.O.C. (illékony szerves vegyület) tartalom.
- Antibakteriális és penészgátló adalékanyagokat tartalmaz.

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek épek, száraznak, tisztának, valamint nedvesség-, por- és zsírmentesnek kell lennie. A repedéseket és lyukakat be kell tömni, a kiálló egyenetlenségeket pedig simára kell csiszolni. Bármilyen meglévő penészt kezelni kell, és lépéseket kell tenni annak jövőbeni újbóli megjelenése ellen.

## A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

A Seltex Alapozót tiszta vízzel kell hígítani.

- **Pórusos felületek tömítéséhez:** 1:3 hígítási arány javasolt.
- **Nem pórusos felületek alapozásához:** 1:1 hígítási arány javasolt.

## ALKALMAZÁS

**HENGER/ECSET** – Hígítás után az alapozó azonnal felhordható a felületre. A termék általában 2-4 óra alatt teljesen megszárad.

## KIADÓSSÁG

Körülbelül 60-80 m<sup>2</sup> egy 5 kg-os vödör esetén.

## TISZTÍTÁS

Javasoljuk, hogy az alkalmazás után azonnal tisztítsa meg minden munkaeszközt vízzel.

## CSOMAGOLÁS

5 kg-os műanyag kanna.

## TÁROLÁS

A termék a gyártástól számított 24 hónapig szavatolt. Fagyástól óvni kell (a hőmérsékletet 5C és 40C között kell tartani).

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Adatok</b>
<b>Bázis:</b>	akril
<b>Fizikai megjelenés:</b>	folyadék
<b>Szín:</b>	fehér
<b>pH:</b>	6-7
<b>Viszkozitás:</b>	2000-3000 cps
<b>V.O.C.:</b>	nincs
<b>Szárazanyag tartalom:</b>	25-28%
<b>Vámtarifaszám:</b>	3506 1000
<b>Alkalmazási hőmérséklet:</b>	5C és 40C között
<b>Száradási idő:</b>	2-4 óra
<b>Tűzveszélyesség:</b>	nem gyúlékony

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot az építőanyagok számára kijelölt speciális konténerekbe kell helyezni.

---